



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV AUTO REFINISH PRIMER

Kode Produk : 445.xxx.xx

I. DESKRIPSI PRODUK

SEIV Auto Refinish Primer adalah cat dasar berbahan dasar *nitrocellulose* yang diformulasikan memberikan daya rekat yang baik pada cat akhir. Cat ini memiliki tampilan tidak kilap dan cepat kering serta memiliki daya tutup dan daya rekat yang baik.

II. ANJURAN PENGGUNAAN

2.1 Area

Dapat digunakan untuk aplikasi proteksi interior. Cocok untuk permukaan baru maupun pengecatan ulang.

2.2 Substrat

Aplikasi logam/besi, dan kayu

III. KEUNGGULAN PRODUK

1. Tampilan matt
2. Cepat kering
3. Memiliki daya tutup yang baik

IV. DATA PRODUK

Warna	: Berdasarkan Kartu Warna dan Permintaan Konsumen
Tampilan	: Doff
Gloss 60° (GU)	: 3 - 7
Density	: 1.05 ± 0.05 g/mL
Kandungan padatan	: 34% by wt. atau 19% by vol.
Ketebalan (DFT)	: 30 μ m
Daya sebar	: 6.3 m ² / Liter atau 6 m ² / Kg
Waktu kering, Kering sentuh	: ± 5 menit pada 30 °C
Kering keras	: ± 30 menit pada 30 °C



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV AUTO REFINISH PRIMER

Selang waktu Spray (menit) : 5 – 10 menit

V. SISTEM APLIKASI

5.1 Panduan Aplikasi

Remarks : Tangani dengan hati – hati. Aduk rata sebelum digunakan

Metode aplikasi : Spray

Pengencer : **SEIV Thinner Cat & Dog**

Pengenceran : 100 ± 20%

5.2 Persiapan Permukaan

5.2.1 Permukaan Baru

Permukaan harus bersih, kering dan bebas dari debu, kotoran, lilin, minyak, dll. Amplas permukaan dengan material amplas No. 400 atau yang dianjurkan sesuai dengan kondisi metal sebelum aplikasi. Partikel debu yang dihasilkan harus dihilang. Standar persiapan permukaan mengikuti Standar Swedis SA (2,5), USA SSPC-SP 10 dan kondisi lingkungan pengecatan sebaiknya mengacu pada standar ASTM E-337 dan harus selalu diaplikasikan di atas permukaan primer yang direkomendasikan.

5.2.2 Permukaan Lama

Lakukan perontokkan permukaan cat sebelumnya, terutama pada cat yang sudah usang dan mengelupas. Semua lapisan cat yang ada harus dihilangkan dengan SHRED Paint Remover untuk mendapatkan daya rekat yang baik. Ampas permukaan dengan material amplas yang sesuai, sebelum aplikasi. Debu/ partikel kecil yang keluar karena proses pengamplasan harus dihilangkan.

5.3 Rekomendasi Sistem Pengecatan

Aplikasikan cat Ducco primer dengan ketebalan yang diinginkan.



TECHNICAL DATA SHEET

SEIV AUTO REFINISH PRIMER

5.4 Cara Pemakaian

- 5.4.1 Encerkan dengan Thinner pelarutnya sampai viskositas aplikasi yang diharapkan. Aduk rata.
- 5.4.2 Lakukan aplikasi semprot. Banyaknya lapisan sesuaikan dengan kebutuhan tampilan film yang diharapkan atau ketebalan aplikasi tertentu.
- 5.4.3 Setelah selesai semua peralatan sebaiknya langsung dibersihkan dengan pelarutnya.

VI. PENYIMPANAN & PENGEMASAN

Penyimpanan : Simpan wadah di tempat yang kering yang dilengkapi dengan ventilasi udara yang memadai. Wadah harus tertutup rapat. Jangan simpan di tempat panas.

Pengemasan : 0.95 L, 5 L & 20 L

VII. KESEHATAN & KESELAMATAN

Spray diruangan dengan sirkulasi udara yang baik, jangan dihirup. Jika terkena kulit, cuci dengan air bersih & sabun, jika terkena mata cuci dengan air sampai bersih, jika sakit terus berlanjut segera hubungi dokter.

VIII. DISCLAIMER

Informasi yang tertulis disini berdasarkan pengetahuan praktis dan hasil test laboratorium kami, akan tetapi sebagai product yang seringkali penggunaannya dilakukan diluar dari kondisi yang kami anjurkan, kami tidak dapat menjamin apapun selain kualitas dari product itu sendiri. Kami berhak mengganti data tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.